

استفاده از الکترولیت‌های سازگار با محیط‌زیست در ساخت نانولوله‌های دی‌اکسیدتیتانیوم به روش

سنتز الکتروشیمیایی آندایز

محمدپور، فاطمه^۱؛ ذوالقدر، امین‌رضا^{۲*}؛ علیپورزاده، محمد^۱؛ ساکی، محمد^۱؛

^۱ بخش فیزیک، دانشگاه فرهنگیان، تهران

^۲ بخش شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

یکی از روش‌های مشهور در ساخت نانولوله‌های دی‌اکسیدتیتانیوم، روش آندایز است که در آن با استفاده از محلول‌های حاوی یون خورنده فلئورید و اتصال اختلاف پتانسیل ثابت به آند و کاتد، نانوساختارها تولید می‌شوند. این روش به دلیل استفاده از یون‌های خورنده خطرناک است. لذا در این مقاله به بررسی جایگزینی محلول‌های سازگار با محیط‌زیست به عنوان الکترولیت در فرآیند آندایز پرداخته شده است. الکترولیت مورد استفاده در این مقاله، نوعی محلول یونی با نام اختصاری $BMIM-BF_4$ است. تحلیل تصاویر SEM این ساختارها و مقایسه‌ی نمودار چگالی جریان-ولتاژ در دو الکترولیت NH_4F و $BMIM-BF_4$ نشان می‌دهد که سرعت رشد نانولوله‌ها در محلول یونی بیشتر است. لذا می‌توان از این‌گونه محلول‌ها به عنوان جایگزین‌های مناسب به جای الکترولیت‌های حاوی یون فلئورید استفاده کرد.

Using Green electrolytes for TiO_2 Nanotubes fabrication by Anodization method

Mohammadpour, Fatemeh¹; Zolghadr, AminReza^{2,*}; Alipourzadeh, Mohammad¹; Saki, Mohammad¹

¹ Department of Physics, Farhangian University, Tehran

² Department of Chemistry, Shiraz University, Shiraz

Abstract

A famous way to fabricate TiO_2 nanotubes is anodization method. At this method, the nanostructures are fabricated in a corrosive solution containing fluoride ions after applying an external potential. This method is dangerous because of the use of corrosive ions. Therefore, this paper investigates the replacement of environmentally friendly solutions as electrolytes in the anodization process. The used electrolyte in this paper is an ionic liquid solution which called $BMIM-BF_4$. Analysis of SEM images of these structures and also comparison of current density-voltage curves in two electrolytes of NH_4F and $BMIM-BF_4$ show that growth rate of nanotubes in ionic solution is faster. Therefore, these solutions can be used as suitable alternatives as electrolytes containing fluoride ion.


PACS No 81, 81.05

مقدمه

آنودی و یا روش‌های گرمایی در مجاورت اکسیدهای فلزی، برای سنتز خودسازمان‌یافته‌ی این‌گونه ساختارها گزارش شده است [۵و۴]. در سال ۲۰۰۱، گنگ^۱ و همکاران برای تولید نانولوله‌های خودسازمان‌یافته‌ی دی‌اکسیدتیتانیوم از یک روش الکتروشیمیایی در مجاورت محلول هیدروژن فلئورید استفاده کردند. این روش که به آندایز مشهور است، به دلیل سادگی و سهولت در طراحی و

از میان نیمه‌رساناهای با گاف پهن مورد استفاده در صنعت، اکسید تیتانیوم به دلیل ویژگی‌هایی نظیر پایداری شیمیایی و مکانیکی و همچنین تولید با قیمت مناسب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است [۱] و این امر کاربردهای مختلف دی‌اکسید تیتانیوم در بخش‌هایی نظیر سلول‌های خورشیدی [۲] را به طور چشم‌گیری افزایش داده است. از سال ۱۹۹۹ روش‌های مختلفی نظیر اکسیداسیون

اکسیدشده به صورت سدی^۳ تولید میشود. درحالی که با به کارگیری الکترولیت های اسیدی و دارای یون خورنده، میتوان بافت لایه ی اکسید شده را به صورت متخلخل درآورد.



تصویر ۱: نمای شماتیک فرآیند آندایز دی اکسید تیتانیوم با استفاده از الکترولیت حاوی یون فلوئورید و یا فاقد آن

روش انجام آزمایش

در این تحقیق، ابتدا ورقه تیتانیوم با خلوص ۹۹٫۶ درصد به وسیله حمام اولتراسونیک و با محلول های استون، اتانول و آب بی یون^۴ شستشو داده و خشک شد. در این فرآیند، از پلاتین به عنوان کاتد و از تیتانیوم به عنوان الکتروود کار استفاده شد. الکترولیت مورد استفاده در این فرآیند، یک الکترولیت یونی سازگار با محیط زیست با نام کامل 1 butyl - 3 -methylimidazolium tetrafluoroborate و با نشان اختصاری (BMIM-BF₄) بوده است که نمای شماتیک ساختار آن در شکل ۲ قابل مشاهده است. از این محلول در حضور ۰٫۸ میلی لیتر آب، به عنوان الکترولیت در فرآیند آندایز استفاده شد. اختلاف پتانسیل ثابت ۶۰ ولت به مدت ۵ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سلسیوس به الکترودهای تیتانیوم و پلاتین اعمال شد. پس از پایان فرآیند آندایز، سطح دی اکسید تیتانیوم ایجاد شده به مدت ۱۰ ثانیه با محلول آب بی یون شستشوداده شده و با هوای گرم خشک گردید.



شکل ۲: نمای شماتیک ساختار مایع یونی (BMIM-BF₄)

اجرا از محبوبیت بیشتری میان دانشمندان برخوردار شد. همچنین در این روش امکان کنترل ویژگی های فیزیکی نانولوله های تولید شده نظیر قطر، ضخامت و طول نانولوله ها به صورت شخصی و به وسیله تغییر شرایط الکتروشیمیایی (نظیر ولتاژ و یا مقدار آب موجود) نیز میسر است [۶]. در این روش، عموماً رشد نانولوله های دی اکسید تیتانیوم در الکترولیت های آلی دارای یون فلوئورید، نظیر NH₄F و یا HF صورت می گیرد [۷]. این امر به دلیل حضور یون های خورنده فلوئورید در ساختار این الکترولیت ها و همچنین اسیدی بودن، خطرات فراوانی را دربردارد. وجود این مضرات عاملی شد تا دانشمندان به دنبال یافتن جایگزین های مناسب تری برای این الکترولیت ها باشند. اگرچه به گفته ی ولتون، کشف و کاربرد های شیمیایی محلول های یونی به سال های ابتدایی قرن بیستم باز می گردد [۸] اما گزارشات علمی حاکی از آن است که کاربرد این نوع از محلول ها در فرآیند آندایز جهت سنتز نانولوله های دی اکسید تیتانیوم در سال ۲۰۰۸ توسط گروه اشموکی و همکاران برای اولین بار معرفی و مورد استفاده قرار گرفته است [۹]. در این مقاله، با جایگزین کردن الکترولیت های اسیدی دارای یون فلوئورید با محلول های یونی سازگار با محیط زیست^۲، به مقایسه ی عملکرد دو ماده در روش آندایز پرداخته شده است.

مواد و روش کار


روش آندایز

در این روش، با قراردادن ورقه ی تیتانیوم با خلوص بسیار بالا (>۹۹٪ درصد خلوص) به عنوان آند، و پلاتین با خلوص بالا به عنوان کاتد، درون محلول الکترولیت، و اتصال دو سر الکترودها به یک اختلاف پتانسیل متغیر با زمان، فرآیند تشکیل لایه اکسید شده روی تیتانیوم آغاز می شود. درواقع در این فرآیند، هیدروژن در کاتد و اکسیژن در سطح آند آزاد شده و منجر به رشد لایه ی اکسیدی می گردد. حال اگر الکترولیت مورد استفاده در فرآیند آندایز یک الکترولیت خنثی یا با خاصیت اسیدی کم باشد، لایه


^۳ - compact layer

^۴ - DI water

^۲ - Ionic liquids




شکل ۴: الف و ب) تصویر SEM نانوساختارهای ایجاد شده پس از فرآیند آندایز ۵ دقیقه ای با ولتاژ ۶۰ ولت در حضور الکترولیت BMIM-BF₄



شکل ۵: ج و د) تصویر SEM نانوساختارهای ایجاد شده پس از فرآیند آندایز ۵ دقیقه ای با ولتاژ ۶۰ ولت و در حضور الکترولیت NH₄F

نتایج و بحث در آنها

پس از پایان مراحل ساخت دی اکسید تیتانیوم، به منظور حصول اطمینان از صحت ساختار ایجاد شده، تصویربرداری پراش پرتو ایکس انجام شد. شکل ۳ نمودار XRD ساختار تولید شده را پس از بازیخت نشان می دهد. همانطور که در این نمودار دیده می شود ساختارهای تولید شده در دو روش مذکور، پس از بازیخت، ساختار کریستالی دی اکسید تیتانیوم با فاز کریستالی آناتاس را نشان می دهند.



شکل ۳: تصویری از پراش پرتو ایکس نمونه دی اکسید تیتانیوم تولید شده در فرآیند آندایز با الکترولیت یونی

تصاویر حاصل از عکس برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) (شکل های ۴ و ۵) نشان می دهد که در فرآیند آندایز به وسیله الکترولیت های اسیدی در مقایسه با الکترولیت های یونی سازگار با محیط در غلظت یکسان ۰,۰۰۰۵ مولار، طول نانولوله های ایجاد شده به دلیل خوردگی بالاتر در محلول هایی نظیر HF و یا NH₄F، بلند تر است.


جریان عبوری از نمونه در محلول یونی صفر شده و رشد نانولوله‌ها متوقف می‌شود. در واقع عمده رشد نانولوله‌ها در این محلول در دقایق اولیه بوده و سرعت رشد بسیار بالاست. در حالیکه در محلول شامل آمونیوم فلوراید برای رشد نانولوله‌ها به زمان خیلی بیشتری نیاز داریم، اگرچه امکان رشد نانولوله‌های بلندتر وجود دارد.

نتیجه گیری

اگرچه آندایز یک روش ساده و ارزان در ساخت نانولوله‌های دی‌اکسیدتیتانیوم است ولی از مضرات این روش، استفاده از محلول‌های حاوی یون خورنده فلئورید بعنوان الکترولیت است. به این منظور می‌توان محلول‌های سازگار با محیط زیست مانند محلول‌های یونی را با این مواد خورنده (آمونیوم فلوراید) جایگزین کرد. اگرچه نانولوله‌های تولید شده در این روش نمی‌توانند طول‌های خیلی بلندی داشته باشند ولی در مقایسه سرعت رشد بسیار بالاتری دارند.

مرجع‌ها

- [1] P. Schmuki, I. Paramasivama, J.M. Macaka, T. Selvamb, Electrochemical synthesis of self-organized TiO_2 nanotubular structures using an ionic liquid (BMIM-BF₄), *Electrochimica Acta* **54** (2008) 643–648
- [2] B. O'Regan, M. Grätzel, *Nature* **353** (1991) 737
- [3] K. Zhu, N.R. Neale, A. Miedaner, A.J. Frank, *Nano Lett.* **7** (2007) 69.
- [4] V. Zwillling, E. Darque-Ceretti, A. Boutry-Forveille, D. David, M.Y. Perrin, M. Aucouturier, *Surf. Interface Anal.* **27** (1999) 629.
- [5] Jitputti, J.; Pavasupree, S.; Suzuki, Y.; Yoshikawa, S. *Jpn. J. Appl Phys.* 2008, **47**, 751.
- [6] H Bian, N.T. Nguyen, J.Eun Yoo, S Hejazi, S Mohajernia, J Müller, E Spiecker, H Tsuchiya, O Tomanec, B E. Sanabria-Arenas, R.Zboril, Yang Yang Li, P. Schmuki, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2018, 10 (21), pp 18220–18226
- [7] S. Albu, A. Ghicov, J.M. Macak, P. Schmuki, *Phys. Stat. Sol. (RRL)* **1** (2007) R65.
- [8] T. Welton, *Chem. Rev.* **99** (1999) 2071.
- [9] Heberton Wender, Adriano F. Feil, Leonardo B. Diaz, Camila S. Ribeiro, Guilherme J. Machado, Pedro Migowski, Daniel E. Weibel, Jairton Dupont, and Sergio R. Teixeira; Self-Organized TiO_2 Nanotube Arrays: Synthesis by Anodization in an Ionic Liquid and Assessment of Photocatalytic Properties; *ACS Appl. Mater. Interfaces* 2011, **3**, 1359–1365
- [10] Minagar S et al. A review of the application of anodization for the fabrication of nanotubes on metal implant surfaces. *Acta Biomater* (2012)
- [11] خاکی، راضیه؛ مرادی، محمود؛ محمدپور، فاطمه؛ به‌آیین، سعید؛ بررسی اثر ولتاژ روی قطر نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم تولید شده به روش آندایز، مقاله ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران، ۱۳۹۳



نمودار ۱: مقایسه چگالی جریان بر حسب زمان در ولتاژ ۶۰ ولت برای دو الکترولیت آمونیوم فلئورید و BMIM-BF₄

میدانیم که در فرآیند آندایز، هنگام اتصال الکترودها به منبع تغذیه، به دلیل اینکه هنوز یون‌ها در سمت الکترود دیگر حضور ندارند، چگالی جریان مقداری نزدیک به صفر را نشان می‌دهد؛ اما بعد از گذشت مدت زمانی از فرآیند، با آزادسازی مقدار کافی یون از الکترودشمارنده، و همچنین ترکیب اتم‌های تیتانیوم با فلئور موجود در الکترولیت، چگالی جریان به محض رسیدن یون‌ها به سطح تیتانیوم به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد. با برقراری جریان، که نشانگر آغاز فرآیند اکسایشی-کاهشی آندایز است، نمودار چگالی جریان پس از اندکی، سیر نزولی به خود می‌گیرد. این سیر نزولی تا زمانی که اکسایش و انحلال به تعادل نرسند ادامه خواهد یافت [۱۰]. با ایجاد تعادل در این فرآیند، که به معنی پایان فرآیند اکسایشی-کاهشی است، نمودار چگالی جریان به یک خط صاف موازی محور زمان متمایل می‌شود. در این آزمایش نیز همانگونه که در نمودار چگالی جریان بر حسب زمان قابل مشاهده است، در ولتاژ یکسان ۶۰ ولت، الکترولیت سازگار با محیط (BMIM-BF₄) چگالی جریان بیشتری را نشان می‌دهد. در واقع هم بیشینه چگالی و هم سطح زیر نمودار در الکترولیت BMIM-BF₄ مقدار بیشتری دارد. جریان بالاتر نشان دهنده ی انحلال شیمیایی بیشتر دی‌اکسیدتیتانیوم است، در حالیکه در جریان کمتر این اتفاق رخ نمی‌دهد [۱۱]. اگرچه تقریباً پس از گذشت ۱۵۰ ثانیه